

## Technisches Merkblatt

# DUBRON-Roll- und Streichputz Nr. 465

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, für alle mineralischen Wände. Als Untergrund für die Lasurtechnik mit SUNNO-Pflanzenlasuren Nr. 450 und SUNNO-Farbkonzentrate Nr. 425. Nicht für Spritzwasserbereiche.
<b>Eigenschaften</b>	Weichputz mit sehr gutem Füllvermögen. Nach der spannungsfreien Durchhärtung wischfest, gut strukturierbar, atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig.
<b>Volldeklaration</b>	Wasser, Kreide, Titanweiß, Naturharze, Proteine, Isoaliphate, Orangenöl, Cellulose, Marmormehl, Methylcellulose, Borax, Borsäure und Silberchlorid.
<b>Farbton</b>	Weiß. Abtönung mit URA-Abtön- und Volltonfarbe Nr. 424. Rohstoffbedingte Farbabweichungen möglich. Für ein Projekt gleiche Charge benutzen!
<b>Verarbeitung</b>	Bei Raumtemperaturen über 12°C. Mit kurzfloriger Rolle oder mit Auftragsbürste, nach Bedarf mit Strukturrolle nacharbeitbar.
<b>Verbrauch</b>	Abhängig von Motiv, Untergrund und Schichtdicke. Genaue Werte durch Versuche am Objekt oder auf der Fläche ermitteln. Richtwert: 1 l reicht für 4 m <sup>2</sup> , d.h. 250 ml/m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 24 Stunden. Für die Lasurtechnik mindestens 3 Tage Trocknung beachten.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch in warmem Wasser mit LATIS-Werkzeugreiniger Nr. 558.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,39 g/ml
<b>Hinweise</b>	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. P102            Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310    BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208        Enthält D-Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	1 l; 5 l; 10 l; 30 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebände innerhalb von 7 - 10 Tagen verarbeiten.
<b>Verpackung</b>	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

## Verarbeitungshinweise

# DUBRON-Roll- und Streichputz Nr. 465

<b>Allgemeine Untergrunderfordernisse</b>	Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein.
<b>Vorbereitung</b>	<p><b>Mauerwerk, Beton, Kalk- und Zementputz:</b> Untergründe gründlich reinigen, Schalungsöl von Beton entfernen. Sandenden und sehr saugfähigen Putz mit GRAVA - Tiefgrund Nr. 408 und im Falle von Wasser- oder Nikotinflecken mit REMIO - Sperrgrund Nr. 618 grundieren.</p> <p><b>Gipsputz und Gipskartonplatten:</b> Reinigen, grundieren mit GRAVA - Tiefgrund Nr. 408</p> <p><b>Holzwerkstoffe, wie Hartfaserplatten, OSB usw.:</b> Reinigen, mit REMIO - Sperrgrund Nr. 618 behandeln</p> <p><b>Risse, Fugen und Putzschäden</b> von mehr als 2 mm Tiefe mit VEDO - Wandspachtel Nr. 440 ausbessern. Für konstruktive Risse ein Rissüberbrückungssystem einsetzen.</p>
<b>Verarbeitung</b>	DUBRON - Roll- und Streichputz Nr. 465 gut durchrühren. Mit kurzfloriger Rolle oder einer Bürste in Kreuzgängen gleichmäßig auftragen. Bei Verarbeitung mit Rolle können zwei Aufträge zur vollständigen Deckung notwendig sein.
<b>Nachbehandlung</b>	Überstreichbar mit DUBRON - Dispersionsfarben Nr. 412 oder 413 sowie lasierbar mit SUNNO-Farb-Konzentrat Nr. 425, SUNNO-Pflanzenlasur Nr. 450 und SUNNO-Binder Nr. 451.
<b>Hinweise</b>	Keine Fremdqualitäten zum Vermischen, Lasieren oder Spachteln verwenden, wenn optimale Ergebnisse erzielt werden sollen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juni 2017