



Technisches Merkblatt

STRUTIVOS Sumpfkalkfarbe Nr. 475

N entspricht **LIVOS neutral** für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für unbehandelte verputzte Wände, besonders frische Kalkputze. Besonders geeignet für Badezimmer und Spritzwasserbereiche. Für tapezierte Flächen nicht geeignet.			
Eigenschaften	Durch hohe Alkalität (pH 13) fungizide Wirkung. Frei von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Kunststoffen. Deckend, matt, mehrfach überstreichbar. Nach Durchtrocknung, spannungsarm, schimmelabweisend und durchlässig für Wasserdampf.			
Volldeklaration	Je nach Farbton: Wasser, Sumpfkalk, Kreide, Methylcellulose, Mineralpigmente, Saccharose.			
Farbtöne	007 Sand 018 Mais	020 Terra 040 Ziegel	058 Pfirsich 104 Schilf	201 Weiß
	Die Farbintensität kann durch Zugabe von 475 – 201 Weiß in jedem Verhältnis geschwächt werden. Abtönung mit max. 5% kalkechten URA Trockenpigmenten Nr. 849 – 870 oder STRUTIVOS Abtönfarbe Nr. 476.			
Verarbeitung	Gründlich aufrühren. 2-3-mal streichen bei Raumtemperaturen über 8°C mit Pinsel, Bürste oder Rolle. (weitere Hinweise: siehe Rückseite)			
Verbrauch	Durch Probeauftrag zu ermitteln! Abhängig von Untergrundstruktur und Saugfähigkeit. 1 l reicht für 6,6 m ² , d.h. 150 ml/m ² .			
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 12 Stunden.			
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.			
Dichte	Ca. 1,20 g/ml.			
Hinweise	  Gefahr	<p>H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p>		
	Fensterscheiben, Metallteile, Steinoberflächen usw. gut abdecken.			
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.			
Gebinde	0,05 l; 1 l; 5 l; 10 l.			
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Anbruchgebilde gut verschlossen halten.			

Verarbeitungshinweise

STRUTIVOS Sumpfkalk Farbe Nr. 475

Allgemeine Untergrund-Erfordernisse	Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein. Sinterhaut an Putzoberflächen mechanisch entfernen.
Vorbereitung	Mauerwerk, Beton, alle mineralischen Putze, Leichtmörtel HD: Untergründe gründlich reinigen, Schalungsöl von Beton entfernen. Sandenden und sehr saugfähigen Putz mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408 nach Vorschrift streichen. Neue Grundputze müssen mindestens 2-3 Wochen alt sein. Im Falle von Wasser- oder Nikotinflecken mit STRATOVER Grundierung Nr. 1731 vorbehandeln. Calciumsilikat: Entstauben, mit STRATOVER Grundierung Nr. 1731 vorbehandeln. Gipsputz und Gipskartonplatten: Entstauben, grundieren mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408. Gipsfaserplatten: Entstauben, mit Wasser vornässen oder mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408 grundieren. Stark saugende Kalkputze: Entstauben, mit Wasser vornässen, wenn sie sanden, mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408 grundieren. Holzwerkstoffe, wie Hart- oder Weichfaserplatten: Gründlich reinigen, Weichfaserplatten mit REMIO Sperrgrund Nr. 618 grundieren. LIVOS Anstriche (DUBRON Naturdispersionsfarbe, Roll- und Streichputz, Wandlasuren und Lehmstreichputz): Entstauben. Mit Kalkfarben gestrichene Untergründe: Mit Wasser vornässen Altanstriche: Dispersions-, Latex- oder Ölfarben mechanisch entfernen oder anlaugen. Leimfarben müssen abgewaschen werden. Risse, Fugen und Putzschäden von mehr als 2 mm Tiefe mit Wandspachtel ausbessern. Für konstruktive Risse ein Rissüberbrückungssystem einsetzen. Gespachtelte Stellen mit GRAVA Nr. 408 behandeln.
Verarbeitung	Erstanstrich unverdünnt oder mit bis zu 20% Wasser verdünnt streichen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei Folgeanstrichen vornässen. Hohe Umgebungstemperatur erhöht den Wasserbedarf.
Abtönung	Mit bis zu 5% kalkechten URA Trockenpigmenten oder mit STRUTIVOS-Abtönfarbe Nr. 476 in jedem Mischungsverhältnis. Pigmente vor Zugabe mit etwas Wasser aufschlänmen und Klumpen-frei in die Farbe einrühren. Abgetönte Kalkfarben trocknen in der Regel wolzig auf.
Hinweise	Zur Vermeidung von Glanzstellen sollte nicht mit zu starkem Druck aufgetragen werden. Während des Aufbringens sollte das mehrmalige Überarbeiten an einer Stelle vermieden werden. STRUTIVOS-Sumpfkalk Farbe Nr. 475 sieht im Nasszustand auf der Wand transparent aus. Die Deckfähigkeit wird erst nach Trocknung ersichtlich.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).